

Tekumid 6 SC/GK 30

30% стеклянная бусина

Polyamide 6

TEKUMA Kunststoff GmbH

Описание материалов:

Tekumid 6 SC/GK 30 is a Polyamide 6 (Nylon 6) material filled with 30% glass bead. It is available in Europe.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стеклянный шарик, 30% наполнитель по весу		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.33	g/cm ³	ASTM D792
Содержание золы	30	%	
Влага	< 150	kg/m ³	ISO 960
Heat Resistance	76	°C	ASTM D648
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль	2730	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	60	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	195	°C	ASTM D1525

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat