

## Epolene® E-43P

Polypropylene

Westlake Chemical Corporation

### Описание материалов:

Epolene E-43P is a maleic anhydride grafted polypropylene powder recommended as a coupling agent for polypropylene (PP) composites and for providing slip resistance in floor finish emulsions. Because of the polarity and anhydride functionality, Epolene E-43P is useful for laminating, as a compatibilizer for PP blends with nylon or EVOH, and for enhancing the strength of composites that utilize reinforcements / fillers such as glass, talc, calcium carbonate, and metals.

Главная Информация			
Используется	Клеи Автомобильные Приложения Связыватель Строительные материалы Применение конструкции Обслуживание/ремонт напольных покрытий Ламинаты Модификация пластмасс Герметики		
Формы	Порошок		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
Кислотный номер	45.00	mg KOH/g	
Молекулярный вес <sup>1</sup>	9100		
Точка размягчения-Меттлер	158	°C	
Melt Viscosity (125°C)	Solid at this temp.		
Твердость проникновения <sup>2</sup> (25°C)	< 100	mm	ASTM D5
Анализ заполнения	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Melt Viscosity (190°C)	300	mPa·s	

NOTE			
1.	Molecular weight measured via Gel Permeation Chromatography (GPC) using polystyrene standards		
2.	Needle under 100-g load for 5s, tenths of mm		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

[Свяжитесь с нами](#)

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

