

Multiuse Leostomer® LJ-3190N

Thermoplastic Polyurethane Elastomer

Riken Technos Corp.

Описание материалов:

Multiuse Leostomer®LJ-3190N is a thermoplastic polyurethane elastomer product. It can be processed by injection molding and is available in North America or Asia Pacific.

Features include:

environmental protection/green

good weather resistance

Главная Информация			
Характеристики	Перерабатываемые материалы Хорошая устойчивость к погоде		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.948	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	2.5	g/10 min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	86		ISO 868
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	4.80	MPa	ISO 37
Tensile Stress (Yield)	20.0	MPa	ISO 37
Удлинение при растяжении (Break)	920	%	ISO 37
Tear Strength	67	kN/m	ISO 34-1
Комплект сжатия			ISO 815
--	57	%	ISO 815
70°C, 22 hr	50	%	ISO 815
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение (50°C, 24 hr, in IRM 902 oil)	-11	%	ISO 1817
Изменение натяжения при разрыве (50°C, 24 hr, in IRM 902 oil)	9.0	%	ISO 1817
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-60.0	°C	ISO 974
Дополнительная информация			
The values listed above are tested in accordance with JIS K test methods. Injection speed Fast 0 Rebound Resilience: 38% Die Temperature: 20 to 40°C Injection Pressure: Low Maintained Pressure: Low Back Pressure: Low			

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Задняя температура	180	°C
Средняя температура	190	°C
Передняя температура	200	°C
Температура сопла	200	°C
Температура обработки (расплава)	180 - 220	°C
Скорость впрыска	Fast	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat