

ExxonMobil™ HDPE HD 7925.30

High Density Polyethylene Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

HD 7925.30 is a medium molecular weight high density polyethylene homopolymer used in blown film and casting film. Typical uses include those that require low water vapor transmission and transparency.

Главная Информация			
Добавка	Стабилизатор тепла		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.5	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
1 % secant, MD	1070	MPa	ASTM D882
1 % secant, TD	1500	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Yield	32.1	MPa	ASTM D882
TD: Yield	27.4	MPa	ASTM D882
MD: Fracture	43.6	MPa	ASTM D882
TD: Fracture	38.6	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture	790	%	ASTM D882
TD: Fracture	6.0	%	ASTM D882
Ударное падение Dart	50	g	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	9.0	g	ASTM D1922
TD	200	g	ASTM D1922

Юридическое заявление

ExxonMobil Chemical (NYSE: XOC, XOC), ExxonMobil Chemical Company, ExxonMobil Chemical Company

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.
 Телефон: +86-021-58958519
 Мобильный телефон: +86-13424755533
 Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

