

ArgoGUARDSelect™ 49510-60DV-AM

Thermoplastic Polyurethane Elastomer

Argotec LLC

Описание материалов:

Applications:

Electronic displays, touch screens & other shared-surface applications; specialty PSA overlamination

Characteristics:

Zinc pyrithione antimicrobial additive package

Great optical clarity

Gloss surface

Tough, durable & abrasion resistant

Optimal PSA anchorage

Plasticizer free

Halogen free

Self-healing

Главная Информация			
Характеристики	<p>Прочный</p> <p>Хорошая стойкость к истиранию</p> <p>Хорошая прочность</p> <p>Без галогенов</p> <p>Высокая четкость</p> <p>Глянцевый</p> <p>Самозаживление</p>		
Используется	<p>Электрическое/электронное применение</p> <p>Электронные дисплеи</p> <p>Ламинаты</p>		
Рейтинг агентства	JIS Z2801		
Метод обработки	<p>Литье под давлением</p> <p>Экструзия</p>		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость дюрометра		ASTM D2240	
Shore A ¹	93		
Shore D ²	60		
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D412
-- ³	48.3	МПа	
-- ⁴	34.5	МПа	

Удлинение при растяжении

ASTM D412

Break ⁵	450	%
--------------------	-----	---

Break ⁶	550	%
--------------------	-----	---

NOTE

- | | |
|----|---------------|
| 1. | Base layer |
| 2. | Surface Layer |
| 3. | Surface layer |
| 4. | Base layer |
| 5. | Surface layer |
| 6. | Base layer |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

