

## Karina BLACK PVC COMPOUND -E 75850D48/ 1-B-IS

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

### Описание материалов:

Karina BLACK PVC COMPOUND -E 75850D48/ 1-B-IS is a Polyvinyl Chloride product. It is available in Latin America.

Главная Информация			
Внешний вид	Черный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес <sup>1</sup>	1.35 to 1.41	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Цвет	OK		ME 12
Цвет A	-0.690 to 0.910		ME 12
Цвет b	-1.32 to 0.280		ME 12
Color L	26.6 to 28.2		ME 12
Максимальное отклонение удлинения	< 45	%	NBR 9148
Максимальная вариация прочности на растяжение	< 30	%	NBR 9148
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	83 to 87		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	> 14.7	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	> 200	%	ASTM D638
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>2</sup>	> 14.7	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>3</sup> (Break)	> 200	%	ASTM D638
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости <sup>4</sup>	> 1.0E+14	ohms-cm	ASTM D257
NOTE			
1.	24 hr		
2.	Aged in Air for 240 hr at 100°C		
3.	Aged in Air for 240 hr at 100°C		
4.	24 hr		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

