

## Spartech Polycom NY6940 B12

40% GlassMica

Polyamide 6

Spartech Polycom

### Описание материалов:

NY6940 B12 - 40% Glass/Mica reinforced Nylon 6 black compound offers a balance between stiffness and impact resistance in addition to excellent processability.

| Главная Информация                                |   |                   |                 |
|---|---|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование                           | Стекло слюда, 40% наполнитель по весу                                   |                   |                 |
| Характеристики                                    | Жесткий, хороший<br>Хорошая ударопрочность<br>Обрабатываемость, хорошая |                   |                 |
| Внешний вид                                       | Черный  |                   |                 |
| Формы   | Частицы   |                   |                 |
| Физический  | Номинальное значение  | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность   | 1.45  | g/cm <sup>3</sup> | ISO 1183        |
| Механические                                      | Номинальное значение  | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (Break, 23°C)                      | 110   | MPa               | ISO 527-2       |
| Растяжимое напряжение (Break, 23°C)               | 2.0   | %                 | ISO 527-2       |
| Флекторный модуль-Сектант (23°C)                  | 6200  | MPa               | ISO 178         |
| Воздействие                                       | Номинальное значение  | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact (23°C)                       | 4.0   | kJ/m <sup>2</sup> | ISO 180         |
| Тепловой  | Номинальное значение  | Единица измерения | Метод испытания |
| Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed) | 200   | °C                | ISO 75-2/A      |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

