

Restramid PA 6.6 30GF

Polyamide 66

Polimarky Spolka Jawna

Описание материалов:

Restramid PA 6.6 30GF is a Polyamide 66 (Nylon 66) product. It is available in Europe.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.34 to 1.37	g/cm ³	ISO 1183
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	8500 to 9500	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress	145 to 180	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	1.0 to 4.0	%	ISO 527-2
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	8.0 to 12	kJ/m ²	ISO 179/1A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	182	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения	218	°C	ISO 306/A120
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	80.0 to 85.0	°C	
Время сушки	5.0	hr	
Температура обработки (расплава)	260 to 295	°C	
Температура формы	75.0 to 90.0	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat