

## Devcon Silite RTV®

Silicone Rubber, RTV-1

Devcon

### Описание материалов:

A Silicone adhesive/sealant compound for sealing, caulking, bonding, and making gaskets.

Intended Use:

Weather-proofing electrical components, caulking plumbing fixtures, sealing glass, and making form-in-place gaskets.

Features:

Flexible from -60°F to 450°F (white & clear)

Moisture curing

Flexible from -60°F to 500°F/ 600°F intermittent (Red)

Resistant to weather and chemicals

Главная Информация	
Характеристики	Хорошая гибкость Хорошая химическая стойкость Хорошая устойчивость к погоде
Используется	Электрическое/электронное применение Шайба Герметик Склеивание Клей
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,260 MIL A- 46106A Группа 1, Тип 1 Утверждено NSF 51
Внешний вид	Белый Красный Прозрачный/прозрачный

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.05	g/cm <sup>3</sup>	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	30		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	2.76	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	600	%	ASTM D412
Tear Strength	8.23	kN/m	ASTM D624

Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости	7.0E+13	ohms-cm	
Диэлектрическая прочность	15	kV/mm	ASTM D149
Диэлектрическая постоянная	2.80		ASTM D150
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Терморегулирующая вязкость	300000 - 400000	cP	

#### Дополнительная информация

Cured 7 days @ 75°F

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat