

Vapolene® PP5063

Polypropylene Random Copolymer

Bamberger Polymers, Inc.

Описание материалов:

Vapolene PP5063 is a high clarity Natural PP Random Copolymer for injection molding. This resin exhibits excellent clarity and low temperature impact properties. This product meets FDA standards for food contact applications.

Главная Информация			
Характеристики	<p>Приемлемый пищевой контакт</p> <p>Высокая четкость</p> <p>Ударопрочность при низкой температуре</p> <p>Случайный сополимер</p>		
Используется	<p>Пищевые контейнеры</p> <p>Товары для дома</p>		
Рейтинг агентства	FDA пищевой контакт, неуказанный рейтинг		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	12	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	80		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹			ASTM D638
Yield	29.0	MPa	
Ultimate	27.6	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D638
Yield ²	12	%	
Break ³	550	%	
Флекторный модуль-1% Secant	1240	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	59	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	90.0	°C	ASTM D648

NOTE

- | | |
|----|-------------|
| 1. | 51 mm/min |
| 2. | 3100 mm/min |
| 3. | 51 mm/min |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat