

Generic PC+Polyester - Glass Fiber

Стекловолокно

Polycarbonate + Polyester

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PC+Polyester - Glass Fiber
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Армированный стекловолокном материал		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.26 - 1.45	g/cm ³	ASTM D792
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 МПа, Unannealed)	98.9 - 149	°C	ASTM D648
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	100 - 121	°C	
Время сушки	3.5 - 6.0	hr	
Температура обработки (расплава)	271 - 274	°C	
Температура формы	74.9 - 79.4	°C	

Инструкции по впрыску
This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PC+Polyester - Glass Fiber
This information is provided for comparative purposes only.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

