

BJB Polyurethane TC-960 A/B

Polyurethane Thermoset Elastomer

BJB Enterprises, Inc.

Описание материалов:

BJB Polyurethane TC-960 A/B is a thermosetting polyurethane elastomer (TSU) material. This product is available in North America.

The main features of BJB Polyurethane TC-960 A/B are:

Strong adhesion

high strength

Typical application areas include:

glue/gummed paper

Tools

Sealing applications

Automotive Industry

medical/health care

Главная Информация			
Характеристики	<p>Высокая прочность</p> <p>Сплоченность</p> <p>Хорошая адгезия</p> <p>Гибкий</p>		
Используется	<p>Уплотнительное устройство</p> <p>Забор для автомобильных дорожных ограждений</p> <p>Искусственная кожа</p> <p>Склеивание</p> <p>Клей</p> <p>Литьевая форма/инструмент</p>		
Внешний вид	<p>Полупрозрачный</p> <p>Янтарь</p>		
Формы	Жидкость		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.06	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	0.90	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	60		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	5.86	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	450	%	ASTM D412
Tear Strength	31.5	kN/m	ASTM D624

Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Срок годности (25°C)	26	wk
Время демолд (25°C)	480 - 840	min
Время доставки (71°C)	16	hr

Дополнительная информация

Shrinkage linear, ASTM D-2566: 0.009 in/in Mix ratio by weight: 100/100 Mix ratio by volume: 96/100 Work time, 100 g, 77°F: 30 min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat