

Keliren® CM3680

Chlorinated Polyethylene

Hangzhou Keli Chemical Co., Ltd.

Описание материалов:

Keliren® elastomers called rubber grades of CPE products are formulated into quality extruded, molded, and sheet rubber goods that satisfy critical needs for heat, oil and chemical resistance, compression set, toughness and durability, processibility, and value-related economics.

Application: Wire & Cable, etc

Performance: Moderate Mooney viscosity and superior mechanical property

| Главная Информация | | | |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Прочный Огнестойкий Хорошая химическая стойкость Хорошая технологичность Хорошая прочность Хорошая устойчивость к погоде Высокая термостойкость Низкая термостойкость Средняя вязкость Маслостойкий Устойчивость к озону Мягкий | | |
| Используется | Приборы Автомобильные Приложения Кабельный кожух Компьютерные компоненты Конвейеры Шланг Морское применение Приложения для горнодобывающей промышленности Лист Применение проводов и кабелей | | |
| Метод обработки | Экструзия Литье под давлением Экструзионный лист | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |

| Вязкость Mooney (ML 1+4, 121°C) | 75 to 85 | MU | ISO 289 |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Содержание хлора | 35.0 to 37.0 | wt% | ISO 7725 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость по суше (Shore A) | < 57 | | ISO 7619 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (Break) | > 8.00 | MPa | ISO 37 |
| Удлинение при растяжении (Break) | > 700 | % | ISO 37 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat