

## Hifax EKC 112X

Минеральный

Polypropylene

LyondellBasell Industries

### Описание материалов:

PP/EPR-Blend, mineral filled, impact modified

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Минеральный наполнитель
Добавка	Модификатор удара
Характеристики	Модификация удара
Используется	Забор для автомобильных дорожных ограждений Применение в автомобильной области

Формы	Частицы
-------	---------

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.03	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	6.5	g/10 min	ISO 1133
Плавкий объем-расход (MVR) (230°C/2.16 kg)	8.50	cm <sup>3</sup> /10min	ISO 1133

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	1850	MPa	ISO 527-2/50
Tensile Stress (Yield, 23°C)	17.0	MPa	ISO 527-2/50
Растяжимое напряжение (Break, 23°C)	75	%	ISO 527-2/50
Флекторный модуль <sup>1</sup> (23°C)	1800	MPa	ISO 178

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ISO 180/1A
-30°C	6.0	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180/1A
23°C	No Break		ISO 180/1A

Дополнительная информация
CLTE (final part), DIN 53752, -30°C to 85°C: 7e-5 1/K

NOTE
1. 2.0 mm/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

