

APEX® 4157

Flexible Polyvinyl Chloride

Teknor Apex Company

Описание материалов:

APEX®4157 is a flexible polyvinyl chloride material. This product is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific. APEX®The main characteristics of the 4157 are: resistance to sunlight.

APEX®The typical application fields of 4157 are: wire and cable

| Главная Информация | | | |
|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Солнечная стойкость, 720 часов | | |
| Рейтинг агентства | UL QMTT2 | | |
| Формы | Частицы | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.39 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec) | 79 | | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Break) | 16.5 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 430 | % | ASTM D638 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура непрерывного использования | 105 | °C | ASTM D794 |
| Температура ломкости | -33.0 | °C | ASTM D746 |
| Электрический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Сопротивление громкости | 1.1E+10 | ohms-cm | ASTM D257 |
| Диэлектрическая постоянная | | | ASTM D150 |
| 1 kHz | 6.48 | | ASTM D150 |
| 1 MHz | 4.06 | | ASTM D150 |
| Коэффициент рассеивания | | | ASTM D150 |
| 1 kHz | 0.098 | | ASTM D150 |
| 1 MHz | 0.072 | | ASTM D150 |
| Воспламеняемость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Индекс кислорода | 31 | % | ASTM D2863 |
| Дополнительная информация | | | |
| Oil Rating: 60 days @ 75C UL-1277 | | | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

