

## K-Prene HYFLEX HF 30

Melt Processable Rubber

Technovinyl Polymers India Ltd.

### Описание материалов:

K-Prene HYFLEX HF 30 is a Melt Processable Rubber (MPR) material. It is available in Africa & Middle East.

Important attributes of K-Prene HYFLEX HF 30 are:

- Food Contact Acceptable
- Good UV Resistance
- Good Weather Resistance
- High Gloss
- Non-Toxic

Главная Информация			
Добавка	UV Stabilizer		
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт		
	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению		
	Хорошая устойчивость к погоде		
	Высокая эластичность		
	Глянцевый		
	Нетоксичный		
	Мягкий		
Внешний вид	Полупрозрачный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.890	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	44	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	25 to 35		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	6.50	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	1400	%	ASTM D412
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Service Temperature	-25 to 110	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

