

EPDM 763P

Hydrocarbon Rubber

The Dow Chemical Company

Описание материалов:

EPDM 763P is a medium viscosity, medium ethylene ethylene-propylene-diene terpolymer (EPDM) having a moderate cure rate that is suited to applications where low modulus, good elongation, as well as heat and weather resistance are required. The form is clear pellet. EPDM 763P is made from INSITE™ technology.

Main Characteristics:

Medium crystalline

Low diene

High molecular weight

Heat and UV stable

Applications:

Impact modification

Wire and cable

Peroxide cured heat resistant hose

Notes:

Can be used in contact with all foods except water in oil emulsions, high or low fat, and low moisture fats and oil.

Adhesives only.

Complies with:

U.S. FDA 21 CFR 177.2600

U.S. FDA 21 CFR 175.1520

U.S. FDA 21 CFR 175.105

U.S. FDA 21 CFR 177.1210

Consult the regulations for complete details.

Главная Информация

Рейтинг агентства

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 175,105

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 175,1520

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1210

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,2600

Формы

Частицы

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.870	g/cm ³	ASTM D297
Вязкость Mooney (ML 1+4, 125°C)	58 - 68	MU	ASTM D1646
Ethylene Content	68.0 - 72.0	wt%	ASTM D3900
Содержание этилидена норборнена (ENB)	1.7 - 2.7	wt%	ASTM D6047
Содержание пропилена	32.0	wt%	ASTM D3900
Молекулярное распределение веса	Medium		Internal method
Летучее вещество		wt%	Internal method

Дополнительная информация

Storage and Handling: The quality of EPDM products may be affected by exposure to artificial or natural light. This product should be stored indoors in its original packaging and out of direct sunlight.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

