

Axiall PVC 8491

Semi-Rigid Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

Clear, semi-rigid extrusion grade compound formulated for good UV stability.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Высокая четкость Полужесткие		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Метод обработки	Экструзия		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость дюрометра		ASTM D2240	
Shore D	53 to 59		
Shore D ¹	46 to 52		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	20.7	МПа	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	280	%	ASTM D638
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	191	°C	
NOTE			
1.	Delayed		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

