

Geon™ Vinyl Flexible R7831A

Flexible Polyvinyl Chloride

PolyOne Corporation

Описание материалов:

Geon™Vinyl Flexible R7831A is a flexible polyvinyl chloride product. It is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific. Typical application areas are: wire and cable.

Features include:

flame retardant/rated flame

Flame Retardant

Stable

Главная Информация			
UL YellowCard	E41877-234305		
Добавка	Стабилизатор свинца		
Характеристики	Огнестойкий		
Используется	Применение проводов и кабелей		
Рейтинг агентства	CSA C-22,2 No. 6 VO (LS86302-2) UL QMFZ2		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.34	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	80		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	16.5	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break)	350	%	ASTM D638
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	
Коэффициент удлинения ³ (121°C, 1.91 mm)	100	%	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-30.0	°C	ASTM D746
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость (1.50 mm, ВК)	V-0		UL 94
Индекс кислорода (3.18 mm)	28	%	ASTM D2863
Дополнительная информация			
□□:□□□□(0.075")□□□□□;□□□□□□□□.			
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	165 - 175	°C	
NOTE			

1.	Type 4, 510mm/min
2.	Type 4, 510mm/min
3.	500 hours, UL standard

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

