

FM® 73

Epoxy; Epoxide

Cytec Industries Inc.

Описание материалов:

FM® 73 film adhesive is a toughened, general purpose aerospace epoxy designed to provide excellent structural performance from -67°F to 180°F (-55°C to 82°C). FM 73 film adhesive is formulated to provide outstanding durability in bonding metals and is also suitable for bonding many structural composite systems. Extensive testing has proven that FM 73 adhesive meets stringent environmental resistance and bonding durability requirements. To achieve maximum environmental resistance and bonding durability the use of BR® 127 corrosion inhibiting primer is recommended in bonding metallic components.

Suggested Applications:

Metal-to-metal bonding

Composite-to-composite bonding

Composite-to-metal bonding

Главная Информация		
Характеристики	<p>Прочный</p> <p>Хорошая коррозионная стойкость</p> <p>Хорошая прочность</p> <p>Хорошая прочность</p> <p>Устойчивость к влажности</p>	
Используется	<p>Клеи</p> <p>Аэрокосмическое применение</p> <p>Склеивание</p> <p>Детали конструкции</p>	
Внешний вид	<p>Зеленый</p> <p>Желтый</p>	
Формы	Пленка	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность сдвига		
24°C ¹	45.4	МПа
24°C ²	39.8	МПа
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Испарители	< 1.3	%
NOTE		
1.	Metal-to-Metal, 0.063 in. (1.60 mm) 2024-T3 clad, FM 73M OST 0.06 lb/ft ² (300 g/m ²)	

2.

Metal-to-Metal, 0.063 in. (1.60
mm) 2024-T3 clad, FM 73M 0.03
lb/ft² (150 g/m²)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

