

LUCITE® 4G

Polymethyl Methacrylate Acrylic

Lucite International Inc.

Описание материалов:

LUCITE® 4G is a Polymethyl Methacrylate Acrylic material. It is available in North America.

Important attributes of LUCITE® 4G are:

Low to No Odor/Taste

Chemical Resistant

Corrosion Resistant

Good UV Resistance

Good Weather Resistance

| Главная Информация | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Хорошая стойкость к истиранию Хорошая химическая стойкость Хорошая коррозионная стойкость Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Хорошая устойчивость к погоде Высокая твердость Низкий и без запаха Низкий на вкус Нетоксичный | | |
| Внешний вид | Прозрачный/прозрачный Белый | | |
| Формы | Лист | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.17 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Поглощение воды (24 hr) | 0.30 | % | ASTM D570 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость Роквелла (M-Scale) | 63 | | ASTM D785 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Yield) | 46.2 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 12 | % | ASTM D638 |
| Оптический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Индекс преломления | 1.491 | | ASTM D542 |
| Коэффициент пропускания | 92.0 | % | ASTM D1003 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

