

## Manner Flexible PVC V925

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

### Описание материалов:

Recommended Applications: V925 is a general purpose jacketing compound recommended for CATV drop wire. It is 720 hours sunlight resistant in all colors and has excellent low temperature properties. This compound complies with the European Union Restriction on Hazardous Substances (RoHS) directive.

Главная Информация	
Характеристики	Устойчивость к солнечному свету (720 часов)
Используется	Общее назначение
	Применение проводов и кабелей

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.33 to 1.37	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	72 to 78		ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup>	15.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Break)	350	%	ASTM D638

Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение в воздухе <sup>3</sup> (113°C, 168 hr)	-5.0	%	UL 1581
Изменение максимального удлинения в воздухе <sup>4</sup> (113°C, 168 hr)	-2.0	%	UL 1581

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости <sup>5</sup>	-41.0	°C	ASTM D746

NOTE	
1.	Unaged Dumbbells
2.	Unaged Dumbbells
3.	Air Aged Retention
4.	Air Aged Retention
5.	F50

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

