

Sinvicomp SGH6505

Flexible Polyvinyl Chloride

Teknor Apex Asia Pacific PTE. LTD.

Описание материалов:

SINVICOMP SGH6505 is a flexible polyvinyl chloride material. This product is available in the Asia-Pacific region and is processed by extrusion. The main characteristics of SINVICOMP SGH6505 are: good rigidity.

The typical application field of SINVICOMP SGH6505 is: hose

Главная Информация			
Характеристики	Жесткий, хороший		
Используется	Шланг, используемый в саду		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.20	g/cm ³	ASTM D792
Congo Red (190°C)	30.0	min	BS 2782
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	74		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	14.7	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	340	%	ASTM D638

Дополнительная информация

Typical temperature profile for processing SINVICOMP compound is from 140°C to 170°C. The optimum temperatures depend on the type of machine as well as screw design being used to process SINVICOMP. Feeding zone: 140°C Mixing zone: 140°C~155°C Metering zone: 155°C~170°C Nozzle/Die zone: 170°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat