

Axiall PVC 8906

Flexible Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

General purpose extrusion compound recommended for applications requiring microbial resistance and good toughness.

Главная Информация			
Характеристики	Общее назначение		
	Хорошая гибкость		
	Хорошая прочность		
Используется	Общее назначение		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.36	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	90		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-100% Secant	11.0	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	19.7	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	340	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура плавления	188	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

