

## SILVER® ABS 350A

Acrylonitrile Butadiene Styrene + PVC

Guangdong Silver Age Sci & Tech. Co., Ltd

### Описание материалов:

SILVER® ABS/PVC Alloy is mainly applied in house appliance, outlet, connector box, ammeter crust and other injection molding fittings. In addition, the custom-made products should be developed by buyers' requirements in order to meet special usage.

Bromine-free Flame Retardant ABS/PVC

Characteristics:

high impact strength, heat stability, good, excellent processing ability, high flame retardance UL94 V-0/1.6mm

Application:

ammeter crust, outlet, connectors, junction box, household appliance and other injection parts

Главная Информация			
Добавка	Огнестойкий		
Характеристики	Бром бесплатно		
	Огнестойкий		
	Хорошая технологичность		
	Хорошая термическая стабильность		
	Высокая ударопрочность		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.26	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)	2.5	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup>	42.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Break)	30	%	ASTM D638
Флекторный модуль <sup>3</sup>	2200	MPa	ASTM D790
Flexural Strength <sup>4</sup>	60.0	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод удара (площадь) (23°C)	60.0	kJ/m <sup>2</sup>	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	68.0	°C	ASTM D648
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
	V-0		
Огнестойкость (1.50 mm)	5VA	UL 94	
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	

Температура обработки (расплава)	150 to 170	°C
----------------------------------	------------	----

#### NOTE

- |    |            |
|----|------------|
| 1. | 50 mm/min  |
| 2. | 50 mm/min  |
| 3. | 5.5 mm/min |
| 4. | 5.5 mm/min |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat