

## Argothane® 46510

Thermoplastic Polyurethane Elastomer

Argotec LLC

### Описание материалов:

Applications:

Premium performance graphic film overlamine facestock

Characteristics:

Smooth and matte surfaces

Hardest polycaprolactone

UV resistant

No additives

Главная Информация	
Характеристики	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Высокая твердость
Используется	Пленка Краска
Метод обработки	Литье под давлением Экструзия

Твердость	Номинальное значение	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	60	ASTM D2240

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	48.3	МПа	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	450	%	ASTM D412

Оптический	Номинальное значение	Метод испытания
Блеск <sup>1</sup> (60°)	> 80	ASTM D2457

Дополнительная информация	Номинальное значение
UV Resistance - A10 <sup>2</sup>	No change at 3000 hours

NOTE	
1.	OTM 3-309
2.	QUV using UVA bulb, 4 hours 50°C UV exposure, 4 hours 60°C condensation.

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

