

## TEKALOY™ S630XA

Polycarbonate + PBT

Mando Advanced Materials Co., Ltd.

### Описание материалов:

TEKALOY™ S630XA is a Polycarbonate + PBT (PC+PBT) product. It is available in Asia Pacific.

Characteristics include:

Flame Rated

Good Weather Resistance

Impact Modified

Главная Информация			
Добавка	Модификатор удара		
Характеристики	Хорошая устойчивость к погоде		
	Модификация удара		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.20	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка <sup>1</sup>			ASTM D955
Flow	0.80	%	
Across Flow	1.0	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	55.9	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	150	%	ASTM D638
Флекторный модуль	2010	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	73.5	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
--	780	J/m	
-30°C	640	J/m	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, Unannealed	103	°C	
1.8 MPa, Unannealed	95.0	°C	
Пиковая температура плавления	250	°C	ASTM D2133
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость	HB	UL 94	
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	260 to 280	°C	
Температура формы	60.0 to 80.0	°C	

## NOTE

1. 60°C Mold Temperature

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

