

Latamid 66 E21 G/30

30% стекловолокно

Polyamide 66

LATI S.p.A.

Описание материалов:

Compound based on Polyamide 66 (PA 66).
Toughened. Glass fibres.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 30% наполнитель по весу		
Добавка	Модификатор удара		
Характеристики	Модификация удара		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.30	g/cm ³	ISO 1183
Формовочная усадка ¹			ISO 294-4
Across Flow : 2.00 mm	0.90 to 1.2	%	
Flow : 2.00 mm	0.45 to 0.75	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения			ISO 527-2/1
23°C	8000	MPa	
60°C	5700	MPa	
90°C	4100	MPa	
120°C	3100	MPa	
150°C	2800	MPa	
Tensile Stress			ISO 527-2/5
Yield, 60°C	85.0	MPa	
Yield, 90°C	70.0	MPa	
Yield, 120°C	55.0	MPa	
Yield, 150°C	45.0	MPa	
Break, 23°C	120	MPa	
Break, 60°C	85.0	MPa	
Break, 90°C	65.0	MPa	
Break, 120°C	55.0	MPa	
Break, 150°C	45.0	MPa	
Растяжимое напряжение			ISO 527-2/5
Yield, 60°C	4.0	%	
Yield, 90°C	6.0	%	
Yield, 120°C	6.0	%	

Yield, 150°C	6.0	%
Break, 23°C	3.5	%
Break, 60°C	5.0	%
Break, 90°C	6.0	%
Break, 120°C	7.0	%
Break, 150°C	7.0	%

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179/1eA
-20°C	10	kJ/m ²	
23°C	15	kJ/m ²	
Charpy Unnotched Impact Strength			ISO 179/1eU
-20°C	75	kJ/m ²	
23°C	65	kJ/m ²	
Зубчатый изод Impact			ASTM D256A
-20°C, 3.20 mm	100	J/m	
23°C, 3.20 mm	160	J/m	

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature			
0.45 MPa, Unannealed	260	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, Unannealed	235	°C	ISO 75-2/A
Температура непрерывного использования ²	100	°C	
Викат Температура размягчения	245	°C	ISO 306/B50
CLTE-Поток (30 to 100°C)	1.0E-5	cm/cm/°C	ASTM D696

Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	90.0 to 100	°C
Время сушки	3.0	hr
Температура обработки (расплава)	260 to 290	°C
Температура формы	60.0 to 80.0	°C
Скорость впрыска	Moderate	

NOTE

1. at 60 MPa of cavity pressure
2. 20,000 hr

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

