

OTECH ALLOY OE7828 - Calendering

Thermoplastic

OTECH Corporation

Описание материалов:

CALENDERING - ROOFING / FLOORING COMPOUNDS

Applications

POLYMER ALLOY CHEMICAL RESISTANT ROOFING

| Главная Информация | | |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Характеристики | Хорошая химическая стойкость | |
| Метод обработки | Каландрирование | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения |
| Удельный вес | 1.28 | g/cm ³ |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения |
| Твердость дюрометра (10 sec) | 78 | |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения |
| Прочность на растяжение | 13.8 | MPa |
| Удлинение при растяжении (Break) | 400 | % |
| Дополнительная информация | Номинальное значение | Единица измерения |
| Ограниченный индекс кислорода | 27 | % |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

