

ArgoMedPLUS® 18411

Thermoplastic Polyurethane Elastomer

Argotec LLC

Описание материалов:

Applications:

Frame-delivery bandages

Incise drapes

Characteristics:

Soft, waterproof, breathable, conformable for patient comfort

USP Class IV and VI certified components

Withstands EtO and gamma sterilization

No processing aids or modifiers used, resulting in consistent moisture vapor transmission and surface tension for adhesive wet-out.

Главная Информация			
Характеристики	Ароматические Дышащий Хорошая адгезия Низкое поглощение воды Мягкий		
Используется	Клеи Медицинские устройства Медицинские/медицинские приложения		
Рейтинг агентства	Американский Класс IV USP класс VI		
Метод обработки	Литье Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Поверхностное натяжение	> 36	mN/m	ASTM D2578
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	85		ASTM D2240
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Передача водяного пара	3000	g/m ² /24 hr	ASTM E96
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	6.16 to 7.58	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение	29.0 to 35.9	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	400 to 500	%	ASTM D412

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

