

Plastiglas ChemUVT®

Acrylic

Plastiglas de Mexico S.A de C.V.

Описание материалов:

What makes CHEMUVT sheet different is the resistance to degradation due to a high transmission of ultraviolet light and ease fabrication with the same equipment used for the general purpose sheet. Ideal for indoor sun tanning equipment.

CHEMUVT sheet is a high quality acrylic sheet that can provide you with transmission of ultraviolet light, resisting degradation of the radiation.

Главная Информация			
UL YellowCard	E220737-229611		
Добавка	UV Stabilizer		
Характеристики	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению		
Используется	Общее назначение		
	Лист		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Лист		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.18	g/cm ³	ASTM D792
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	0.30	%	ASTM D570
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (M-Scale, 3.00 mm)	90 to 100		ASTM D785
Твердость барколя (3.00 mm)	50		ASTM D2583
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (3.00 mm)	2930	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (3.00 mm)	66.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 3.00 mm)	4.5	%	ASTM D638
Flexural Strength (3.00 mm)	103 to 110	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Незубчатый изод Impact (3.00 mm)	21 to 27	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура непрерывного использования	60.0	°C	ASTM D794
Температура плавления	140 to 180	°C	
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс преломления	1.490		ASTM D542
Коэффициент пропускания			ASTM D1003
	0.340 µm	70.0	%

0.440 μm	90.0	%	
Haze (3000 μm)	2.0	%	ASTM D1003

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

