

Grupo IDESA GPPS P-1-S-01

General Purpose Polystyrene

Grupo IDESA, S.A. de C.V.

Описание материалов:

Transparent beads of General Purpose Polystyrene, that shows easy molding, high melt flow index, flexibility and presents dimensional stability.

| Главная Информация | | | |
|---------------------------------|--|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Хорошая стабильность размеров Хорошая производительность формования Высокая яркость Универсальный | | |
| Используется | Универсальный | | |
| Рейтинг агентства | Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1640 | | |
| Внешний вид | Прозрачный/прозрачный | | |
| Формы | Частицы | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Массовый расход расплава (MFR) | 19 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Модуль растяжения | 4120 | MPa | ASTM D638 |
| Прочность на растяжение (Break) | 34.1 | MPa | ASTM D638 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Викат Температура размягчения | 86.0 | °C | ASTM D1525 |

Дополнительная информация

Melt Mass-Flow Rate, MP-720, 200°C/5.0 kg: 16.9 to 20.4 g/10 minTensile Modulus, MP-722: 36000 to 48000 kg/cm²Tensile Strength @ Break, MP-722: 304 to 392 kg/cm²Vicat Softening Point, MP-723: 82 to 90°CMoisture, MP-707: 0.3% wt max

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

