

Propafilm™ RXP125

Polypropylene Alloy

Innovia Films Ltd.

Описание материалов:

Peelable Seal Barrier Coated Film

Biaxially oriented polypropylene (BOPP) film coated on both sides with an aqueous dispersion of polyvinylidene chloride (PVdC).

RXP125 is recommended for use in printed or plain applications in the bakery or confectionery industries. Particularly suitable for V.F.F. applications.

Главная Информация			
Характеристики	<p>Антистатический</p> <p>Отличная Печатающая способность</p> <p>Приемлемый пищевой контакт</p> <p>Хорошая ударопрочность</p> <p>Термогерметичный</p> <p>Низкая проницаемость газа</p> <p>Передача пара с низким содержанием влаги</p> <p>Ударопрочность при низкой температуре</p> <p>Стойкий к проколу</p>		
Используется	<p>Двухосно-ориентированная пленка</p> <p>Приложения для обслуживания пищевых продуктов</p> <p>Ламинаты</p> <p>Упаковка</p>		
Формы	Пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Формовочная усадка			Internal Method
Flow : 121°C, 1 min	4.0	%	
Flow : 129°C, 1 min	7.0	%	
Across Flow : 129°C, 1 min	1.0	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент трения			ASTM D1894
vs. Itself - Dynamic	0.25		
vs. Itself - Static	0.25		
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	3200	µm	
Прочность уплотнения ¹	0.14	N/mm	Internal Method
Температура инициализации уплотнения ²	104 to 146	°C	Internal Method

Проницаемость кислорода (25°C, 0% RH)	0.38	cm ³ -mm/m ² /atm/24 hr	ASTM F1927
Скорость передачи водяного пара (38°C, 90% RH)	3.9	g/m ² /24 hr	ASTM F1770
Выход	33.6	m ² /kg	Internal Method
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°)	> 100		ASTM D2457
Haze ³	3.0	%	ASTM D1003

NOTE

1. 2secs; 15psi
2. 2secs; 15psi
3. Wide angle; 2.5°

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

