

Exact™ 4053

Ethylene-based Plastomer Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

EXACT 4053 is an ethylene-based butene plastomer produced using ExxonMobil Chemical's EXXPOL® Catalyst Technology. This resin is designed primarily for use in blends with polyolefins to improve the heat sealing performance and/or toughness in film applications. EXACT 4053 contains no antioxidants.

Главная Информация			
Формы	Частицы		
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
1 % secant, MD	34.1	MPa	ASTM D882
TD	38.1	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Yield	3.50	MPa	ASTM D882
TD: Yield	3.11	MPa	ASTM D882
MD: Fracture	57.1	MPa	ASTM D882
TD: Fracture	49.6	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Yield	12	%	ASTM D882
TD: Yield	11	%	ASTM D882
MD: Fracture	530	%	ASTM D882
TD: Fracture	760	%	ASTM D882
Ударное падение Dart			ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	53	g	ASTM D1922
TD	130	g	ASTM D1922
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	56.0	°C	ASTM D1525
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°)	85		ASTM D2457
Haze	1.6	%	ASTM D1003
Юридическое заявление			

XXXXXXXXXXXXXXXXXX(FF:FDA,EU,HPFB),XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

