

REXtac® APAO RT 1330

Polyalphaolefin

Huntsman Corporation

Описание материалов:

REXtac®APAO RT 1330 is a polyα-olefin (PAO) product. It is available in North America. REXtac®APAO RT 1330 applications include food contact applications and coating applications. The main characteristics are: copolymer.

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер		
Используется	Ламинат		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 175,105		
Соответствие RoHS	Свяжитесь с производителем		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.858	g/cm ³	ASTM D792
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	-28.9	°C	DSC
Анализ заполнения	Номинальное значение	Единица измерения	
Melt Density (191°C)	0.740	g/cm ³	

Дополнительная информация

Melt Viscosity, ASTM D3236, 300°F: 16200 cpsMelt Viscosity, ASTM D3236, 325°F: 5500 cpsMelt Viscosity, ASTM D3236, 350°F: 4000 cpsMelt Viscosity, ASTM D3236, 375°F: 3000 cpsMelt Viscosity, ASTM D3236, 400°F: 2200 cpsNeedle Penetration, ASTM D1321, 25°C: 2.0 mmSoftening Point by Ring and Ball, ASTM E28: 285°FFlashpoint, COC, ASTM D93: >450°FOpen Time, Kraft/Kraft, 25°C, Huntsman Method: 20 seconds

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat