

Karina GRAY PVC COMPOUND 751-18/69-B-IS

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

Описание материалов:

Karina GRAY PVC COMPOUND 751-18/69-B-IS is a Polyvinyl Chloride product. It is available in Latin America.

| Главная Информация | | | |
|---|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| Внешний вид | Серый | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность ¹ | 1.28 to 1.34 | g/cm ³ | IEC 60811-1-3 |
| Цвет | OK | | ME 12 |
| Цвет A | -1.96 to 1.04 | | ME 12 |
| Цвет b | -1.88 to 1.12 | | ME 12 |
| Color L | 47.8 to 56.8 | | ME 12 |
| Максимальное отклонение | < 25 | % | IEC 60811-1-2 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec) | 73 to 77 | | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress | > 12.6 | MPa | IEC 60811-1-1 |
| Растяжимое напряжение (Yield) | > 250 | % | IEC 60811-1-1 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение ² | > 12.6 | MPa | IEC 60811-1-2 |
| Удлинение при растяжении ³ (Break) | > 200 | % | IEC 60811-1-2 |
| Электрический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Сопrotивление громкости ⁴ | > 3.0E+13 | ohms-cm | ASTM D257 |
| NOTE | | | |
| 1. | 24 hr | | |
| 2. | Aged in Air for 168 hr at 100°C | | |
| 3. | Aged in Air for 168 hr at 100°C | | |
| 4. | 24 hr | | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

