

## TEKNIFLEX® MED 3014-0200

PP Film

Tekni-Films, a div of Tekni-Plex

### Описание материалов:

PP based Flexible Film for Medical Fluids

Tekniflex® MED 3014-0200 is an unconventionally extruded flexible polypropylene based flexible film that has excellent clarity compared to conventional tubular PP films. The film shows little or no shrink, up to 140°C (284°F) in MD and TD. The film is suitable for steam sterilisation at 121°C, is puncture and tear resistant, heat sealable and has high moisture barrier properties. This film is plasticizer and halogen free.

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая гибкость Хорошая прочность на разрыв Без галогенов Термогерметичный Высокая четкость Низкая усадка Влагозащитный барьер Стойкий к проколу Паровой стерилизуемый	
Используется	Медицинские/медицинские приложения	
Рейтинг агентства	Монография EP 3.1.3 EP монография 3.1.6 EP монография 3.2.2 USP класс VI	
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный	
Формы	Пленка	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	0.890	g/cm <sup>3</sup>
Dimensional Stability <sup>1</sup> (140°C)	1.2	%
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения
Толщина пленки <sup>2</sup>	200	µm
Выход	5.62	m <sup>2</sup> /kg
Ширина рулона <sup>3</sup>	< 125.00	cm
Удлинение при растяжении		
MD : Break	670	%
TD : Break	740	%

Температура инициализации уплотнения	140 to 150	°C
Скорость передачи кислорода (23°C, 90% RH)	1100	cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /24 hr
Скорость передачи водяного пара (38°C, 90% RH)	2.7	g/m <sup>2</sup> /24 hr

Оптический	Номинальное значение	Единица измерения
Haze	< 3.0	%

#### NOTE

1. 10 minutes
2. Thickness tolerance: ±5%
3. Roll width tolerance: ±1.5 mm

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat