

DOW™ LLDPE GRSN-2070 NT

Linear Low Density Polyethylene Resin

The Dow Chemical Company

Описание материалов:

Preparation of DOW GRSN-2070 NT linear low density polyethylene powder using UNIPOL™ process technology. This powder product is used in the production of color masterbatch and masterbatch.

Главная Информация			
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзионное формование профиля		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес ¹	0.920	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)			ASTM D1238
190°C/2.16 kg	0.70	g/10 min	ASTM D1238
190°C/21.6 kg	52	g/10 min	ASTM D1238
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления (DSC)	121	°C	Internal method
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	196 - 221	°C	
Инструкции по экструзии			
□□□□:			
□□□□:□□□□□□□□□□			
□□□□□□:385-430°F (195-220°C)			

NOTE	
1.	Natural resin

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

