

## Thermovin™ 110E

5.5% стекловолокно

Rigid Polyvinyl Chloride

Vi-Chem Corporation

### Описание материалов:

Thermovin™ 110E is a Rigid Polyvinyl Chloride material filled with 5.5% glass fiber. It is available in North America for extrusion. Primary attribute of Thermovin™ 110E: Rigid.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 5.5% наполнитель по весу		
Характеристики	Полужесткие		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.32	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Humidity <sup>1</sup>	No Objectionable Tackiness		
Грибковое сопротивление <sup>2</sup>	No growth		
Изгиб оправки (-30°C)	No cracks		GM 9503P
Розовое пятно <sup>3</sup>	No stain		
Летучие потери (105°C)	0.070	%	ASTM D1203
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, 15 sec)	68		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>4</sup> (Yield)	25.4	MPa	ASTM D638
NOTE			
1.	GM9329P		
2.	GM9328P		
3.	GM9303P		
4.	50 mm/min		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

