

PRL NY6-M40

40% полезных ископаемых

Polyamide 6

Polymer Resources Ltd.

Описание материалов:

PRL NY6-M40 is a Polyamide 6 (Nylon 6) product filled with 40% mineral. It can be processed by injection molding and is available in North America.

Characteristics include:

RoHS Compliant

Lubricated

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Минеральный, 40% наполнитель по весу		
Добавка	Смазка		
Характеристики	Смазка		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.49	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток (3.18 mm)	0.70 to 1.0	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield, 3.18 mm	89.6	MPa	
Break, 3.18 mm	89.6	MPa	
Флекторный модуль (3.18 mm)	5860	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (3.18 mm)	128	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm)	59	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, Unannealed, 3.18 mm	166	°C	
1.8 MPa, Unannealed, 3.18 mm	120	°C	
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	73.9 to 85.0	°C	
Время сушки	3.0 to 4.0	hr	
Время сушки, максимум	8.0	hr	
Задняя температура	232 to 249	°C	
Средняя температура	243 to 260	°C	
Передняя температура	249 to 268	°C	

Температура обработки (расплава)	249 to 271	°C
Температура формы	82.2 to 104	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

