

Generic CAB

Cellulose Acetate Butyrate

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic CAB

This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.16 - 1.21	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток (23°C)	0.40	%	ASTM D955
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	1.2 - 1.8	%	ASTM D570
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (23°C)	40 - 79		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield, 23°C	15.9 - 43.0	MPa	ASTM D638
Fracture, 23°C	24.1 - 51.6	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	29 - 50	%	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C)	827 - 1790	MPa	ASTM D790
Flexural Strength			
23°C	22.8 - 60.0	MPa	ASTM D790
23°C	24.0 - 56.0	MPa	ISO 178
Yield, 23°C	21.4 - 45.5	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	140 - 530	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, annealed	68.0 - 85.6	°C	ASTM D648
1.8 MPa, not annealed	51.7 - 85.6	°C	ASTM D648
1.8 MPa, annealed	52.0 - 74.3	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	87.6 - 116	°C	ASTM D1525
CLTE-Поток	1.8E-5 - 2.2E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
Удельный нагрев (23°C)	1460 - 1470	J/kg/°C	ASTM C351
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура обработки (расплава)	191 - 243	°C	
Температура формы	32.2 - 71.2	°C	

Инструкции по впрыску

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic CAB This information is provided for comparative purposes only.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

