

Epoxies, Ect. 20-3003

Ероху; Epoxide

Epoxies, Etc.

Описание материалов:

20-3003 is a low viscosity, potting, encapsulating, and adhesive system. Its low viscosity allows for good flow and wetting of substrates.

20-3003 has a convenient 2:1 (Resin:Catalyst) mix ratio by weight or volume. It will cure at room temperature or with mild heat. Ideal for meter mix and dispense equipment.

Features:

Excellent chemical & corrosion resistance

Excellent water resistance

Excellent adhesion to metals & plastics

Главная Информация		
Характеристики	<p>Хорошая адгезия</p> <p>Хорошая химическая стойкость</p> <p>Хорошая коррозионная стойкость</p> <p>Хороший поток</p> <p>Низкое поглощение воды</p> <p>Низкая вязкость</p>	
Используется	Клеи	
Внешний вид	Серый	
Метод обработки	<p>Инкапсулирование</p> <p>Полировка</p>	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Flexural Strength	96.5	MPa
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения
Зубчатый изод Impact	27	J/m
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Heat Deflection Temperature	96.0	°C
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Терморегулирующая вязкость (25°C)	24500	cP
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Цвет		
-- 1	Black	
-- 2	Grey	
-- 3	White	
Смешанное соотношение по весу (PBW)		
Part A	100	

Part B	50	
Смешанное соотношение по объему (PBV)		
Part A	100	
Part B	50	
Плотность (25°C)	1.02	g/cm ³
Вязкость		
25°C ⁴	13	Pa·s
25°C ⁵	30	Pa·s
Gel Time ⁶ (25°C)	1.5E+2	min

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Поглощение воды ⁷	0.18	%
Твердость по суше (Shore D)	84	
Прочность на растяжение	58.6	MPa
Удлинение при разрыве	4.5	%
Compression Strength	82.7	MPa
Относительная проницаемость	3.61	
Сопrotивление громкости	1.1E+15	ohms-cm
Коэффициент рассеивания	0.021	

NOTE

- | | |
|----|----------------|
| 1. | Part A |
| 2. | Mixed |
| 3. | Part B |
| 4. | Part A |
| 5. | Part B |
| 6. | 100 gram mass |
| 7. | After 24 hours |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

