

Generic DAP - Mineral

Минеральный

Diallyl Phthalate

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic DAP - Mineral
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Минеральный наполнитель		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.75 - 1.86	g/cm ³	ASTM D792
Массовый фактор	2.3		ASTM D1895
Формовочная усадка-Поток (23°C)	0.25 - 0.51	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (23°C)	51.7 - 55.2	MPa	ASTM D638
Флукторный модуль (23°C)	8170 - 11700	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (23°C)	89.6 - 104	MPa	ASTM D790
Прочность на сжатие (23°C)	144 - 152	MPa	ASTM D695
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	21 - 32	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	161 - 274	°C	ASTM D648
CLTE-Поток	2.5E-5 - 4.6E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Диэлектрическая прочность (23°C)	14 - 16	kV/mm	ASTM D149
Диэлектрическая постоянная (23°C)	3.68 - 4.70		ASTM D150
Коэффициент рассеивания (23°C)	0.010 - 0.025		ASTM D150
Дуговое сопротивление	135 - 180	sec	ASTM D495
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	113 - 143	°C	
Инструкции по впрыску			

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic DAP - Mineral This information is provided for comparative purposes only.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

