

TKC PA 6.6

Polyamide 66

TKC Kunststoffe e.K.

Описание материалов:

TKC PA 6.6 is a Polyamide 66 (Nylon 66) material. It is available in Europe.

Главная Информация			
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.13 to 1.15	g/cm ³	DIN 53479
Номер вязкости	138 to 158	cm ³ /g	ISO 307
Содержание золы	0.0	%	ISO 3451
Moisture Content	< 0.050	%	
Остатки мономера	< 0.0	%	ISO 6427
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления ¹	261	°C	DSC

NOTE

1. 20°C/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

