

## Ultrathene® UE662009

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer

LyondellBasell Industries

### Описание материалов:

ULTRATHENE UE 662-009 is an EVA copolymer with excellent processability and good adhesion. Applications include extrusion coating on various substrates for flexible packaging and laminations. UE 662-009 contains no slip or antiblock.

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер Обрабатываемость, хорошая Хорошая адгезия Соответствие пищевого контакта		
Используется	Упаковка Ламинат Нанесение покрытия		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 175,105 Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,135		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзионное покрытие		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	32	g/10 min	ASTM D1238
Содержание винилацетата	18.0	wt%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	30		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup> (Break)	8.96	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Break)	700	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-76.0	°C	ASTM D746
Викат Температура размягчения	54.0	°C	ASTM D1525
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	232	°C	
Инструкции по экструзии			
Maximum recommended melt temperature: 450°F (232°C).			

## NOTE

- |    |                   |
|----|-------------------|
| 1. | Type 4, 510mm/min |
| 2. | Type 4, 510mm/min |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

