

Nylfor® R 66 CM/17 E9 L5 UV BLACK FXT

17% полезных ископаемых

Polyamide 66

SO.F.TER. SPA

Описание материалов:

Polyamide 66, 17% mineral filled, impact modified, UV and heat stabilized

| Главная Информация | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование | Минеральный, 17% наполнитель по весу | | |
| Добавка | Стабилизатор тепла | | |
| | Модификатор удара | | |
| | UV Stabilizer | | |
| Характеристики | Стабилизация тепла | | |
| | Модификация удара | | |
| Рейтинг агентства | EC 1907/2006 (REACH) | | |
| Внешний вид | Черный | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.22 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение | | | ASTM D638 |
| Yield | 55.0 | MPa | |
| Break | 50.0 | MPa | |
| Удлинение при растяжении (Break) | 5.0 | % | ASTM D638 |
| Флекторный стресс | 2600 | MPa | ISO 178 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact (23°C) | 60 | J/m | ASTM D256 |
| Незубчатый изод Impact (23°C) | 800 | J/m | ASTM D256 |
| Воспламеняемость | Номинальное значение | Метод испытания | |
| Огнестойкость | | UL 94 | |
| 1.60 mm | HB | | |
| 3.20 mm | HB | | |
| Инъекция | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Температура сушки | 120 | °C | |
| Время сушки | 4.0 | hr | |
| Задняя температура | 250 | °C | |

| | | |
|----------------------|--------------|----|
| Средняя температура | 265 | °C |
| Передняя температура | 280 | °C |
| Температура формы | 70.0 to 90.0 | °C |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

