

## ENFLEX VU-420-55A

Thermoplastic Vulcanizate

ENPLAST, a Ravago Group Company

### Описание материалов:

Economical, vulcanized EPDM/PP series

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.980	g/cm <sup>3</sup>	ISO 2781
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	55		ISO 868
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ISO 37
100% strain	1.70	MPa	ISO 37
300% strain	3.10	MPa	ISO 37
Tensile Stress (Break)	4.60	MPa	ISO 37
Удлинение при растяжении (Break)	500	%	ISO 37
Tear Strength	30	kN/m	ISO 34-1
Комплект сжатия			ASTM D395B
23°C, 22 hr	20	%	ASTM D395B
70°C, 22 hr	34	%	ASTM D395B
100°C, 22 hr	45	%	ASTM D395B
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение в воздухе (125°C, 336 hr)	19	%	ISO 188
Изменение растяжения при разрыве воздуха (125°C, 336 hr)	16	%	ISO 188
Изменение твердости по суше в воздухе (Shore A, 125°C, 336 hr)	7.0		ISO 188
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-60.0	°C	ISO 974
Maximum Dynamic Service Temperature	135	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

