

Boltaron 4325 FM4910 Clear CPVC

Chlorinated Polyvinyl Chloride

Boltaron Performance Products

Описание материалов:

Boltaron 4325 is a transparent, corrosion resistant CPVC sheet with a smooth polished surface on both sides. Boltaron 4325 is suitable for thermoforming and meets FM Global Cleanroom Materials flammability test protocol (Class 4910).

Standard Color: Blue/Gray Tint (9043)

Gauges: .125 to .500"

Width: 48"

Length: 96"

Custom Sizes: Upon request

Standard Texture: Smooth Polished (Both Sides)

Poly Masking: Standard (Both Sides)

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая коррозионная стойкость Хорошая поверхность		
Используется	Машина/механические детали Полупроводниковые формовочные соединения		
Рейтинг агентства	FM 4910		
Внешний вид	Прозрачный синий оттенок Прозрачный/прозрачный		
Формы	Лист		
Метод обработки	Обработка Термоформовка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.47	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	122		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	3310	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	62.1	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	3100	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (Yield)	103	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	27	J/m	ASTM D256

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
1.8 МПа, Unannealed	74.4	°C	
1.8 МПа, Annealed	80.6	°C	
Викат Температура размягчения	35.3	°C	ASTM D1525

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat