

## TIPPLEN® K 199

Polypropylene Impact Copolymer

MOL Petrochemicals Co. Ltd.

### Описание материалов:

TIPPLEN K 199 is a reactor impact copolymer polypropylene for injection moulding. The product offers high flow, good impact strength and low odour intensity.

TIPPLEN K 199 is recommended for household articles, thin-walled packaging containers, washing machine parts applications and automotive applications.

TIPPLEN K 199 is suitable for food contact. The product complies with Food Contact Regulations.

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Хорошая ударпрочность Высокий поток Сополимер удара Низкий и без запаха Перерабатываемый материал		
Используется	Автомобильные Приложения Товары для дома Тонкостенная упаковка		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	30	g/10 min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	87		ISO 2039-2
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (Injection Molded)	1350	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Yield, Injection Molded)	26.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Yield, Injection Molded)	5.0	%	ISO 527-2
Флекторный модуль (Injection Molded)	1400	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность			ISO 180/A
-20°C, Injection Molded	4.0	kJ/m <sup>2</sup>	
23°C, Injection Molded	7.0	kJ/m <sup>2</sup>	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	105	°C	ISO 75-2/B
--	-----	----	------------

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
----------	----------------------	-------------------

Температура обработки (расплава)	190 to 240	°C
----------------------------------	------------	----

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat