

SILPURAN® 8630/60

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, HTV

Catheters, Pharmaceuticals & Healthcare

Medical Tubing, Pharmaceuticals & Healthcare

Главная Информация

| Характеристики | Биосовместимый Без ВРА Дышащий Хорошая химическая стойкость Хорошая гибкость Хорошая стерилизация Хорошая термическая стабильность Высокая проницаемость газа Высокая термостойкость Высокая чистота Низкий и без запаха Низкое поглощение воды Нетоксичный Устойчивость к пару | | |
|-----------------------------|--|-------------------|-----------------|
| Используется | Имплантаты для тела Медицинские устройства Медицинские/медицинские приложения Фармацевтика | | |
| Рейтинг агентства | ISO 10993 USP класс VI | | |
| Метод обработки | Экструзия | | |
| Uncured Properties | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Цвет | Clear/Transparent | | |
| Плотность | 1.15 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Cured Properties | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость по суше (Shore A) | 60 | | DIN 53505 |

| | | | |
|------------------------------|----------|------|---------------|
| Прочность на растяжение | 8.00 | MPa | DIN 53504 |
| Удлинение при разрыве | 510 | % | DIN 53504 |
| Комплект сжатия | 17 | % | DIN ISO 815-B |
| Tear Strength | 41.0 | kN/m | ASTM D624B |
| Восстановленная устойчивость | 53 to 58 | % | DIN 53512 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

